



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-40-07-73

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-42-01

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Гипс строительный

Умный гипс для производства декоративного камня, 25кг

Технические характеристики:

Производитель: Forman

Вес: 25 кг

На поддоне: 56

380.00 Р /шт

[В корзину](#)



25 КГ

УМНЫЙ ГИПС ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ PREMIUM

Готовая сухая смесь для производства декоративного камня для мастеров-камнеделов отличающийся простотой приготовления смеси.

Технические характеристики

- Используйте только чистые инструменты и воду!
- Смесь для производства декоративного камня из гипса хорошо совместима с железистоокисными пигментами. При использовании пигментов другой химической природы рекомендуется проверить, взаимодействие на небольшом количестве смеси.
- Использование вибростола не является обязательным условием, но качество поверхности будет лучше при вибрировании форм в течение 5-10 секунд.
- Распалубка форм зависит от количества и качества использованной воды. При соблюдении рекомендаций производителя распалубка возможна через 40 минут.
- При полном высыхании изделий через 7 суток цвет окрашенного камня становится светлее

на несколько тонов.

- Возможно изготовление наружных декоративных элементов с последующей обработкой гидрофобизаторами.

Показатель смеси	Значение	
Количество воды затворения	0,27 - 0,37 л на 1 кг смеси	
Начало схватывания, не ранее, мин.	10	
Конец схватывания, не позднее, мин.	40	
Прочность на сжатие, МПа	через 2 часа	15
	через 7 суток	25
Коэффициент размягчения, Кр	0,65	
Насыпная плотность, кг/м ³	850 - 900	
Плотность раствора, кг/м ³	1700 - 1800	
Плотность готового образца в сухом состоянии, кг/м ³	1500 - 1550	
Цвет	серый/белый	
Расход смеси при толщине изделия 10 мм	составляет 1 мешок на 1,7 м ²	