



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Сухие Смеси

Умный гипс для производства фасадного декор. камня 25кг

Технические характеристики:

Производитель: Forman

Вес: 25 кг

На поддоне: 56

550.00 Р /шт

[В корзину](#)



УМНЫЙ ГИПС ФАСАДНЫЙ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАСАДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ

Готовая сухая смесь для производства фасадного декоративного камня создает идеальное литье без вибростола, высокой прочности.

Технические характеристики

Цвет	Белый
Количество воды для затворения, л/1 кг смеси	0,23-0,27
Время распалубки через, мин	45-60

Водотвердое отношение (В/Т), %	23-27
Водопоглощение не более, %	15
Насыпная плотность, кг/м ³	Около 900
Рабочая консистенция (подвижность по расплыву цилиндра Суттарда), мм	285±5
Зерновой состав на сите 0,2 мм, не более%	10
Сроки схватывания растворной смеси рабочей консистенции, мин., – начало, мин – конец, мин	не ранее 15 не позднее 60
Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток, МПа - при изгибе, МПа - при сжатии, МПа	не менее 8 не менее 40
Морозостойкость	не менее 300 циклов
Расход смеси при толщине изделия 10 мм	1 мешок на 1,8м ²
Расход, кг/м ² , при слое 10 мм	16-17